

ASLAN MP 326

Die Outdoor Floor Graphics Schutzfolie zur Anwendung auf dem Boden im Außenbereich

Dieses Laminat ist konzipiert für den Einsatz im Kaschierverbund mit der Outdoor Floor Graphics Digitaldruckfolie ASLAN DFP 46. Sie schützt den Druck vor mechanischem Abrieb und Verschmutzung.

ASLAN MP 326 erfüllt die Norm ASTM Friction Test D2047 zur Rutschsicherheit und ist nach DIN 51 130 rutschhemmend R9 zertifiziert. Die geprägte Anti-Rutsch-Struktur verfügt zusätzlich über eine geringe Reflexionswirkung. Damit ist dieses Laminat gegen Personenschäden versicherungszertifiziert.

Durch ihre gute Planlage ist sie auch maschinell zu reinigen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

MATERIALAUFBAU

Folie:	Weich-PVC	
Foliendicke:	~ 125 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff (wasserfest)	Klebstoffmenge: ~ 40 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

EIGENSCHAFTEN

ASLAN MP 326 erfüllt die Norm ASTM Friction Test D2047 zur Rutschsicherheit und ist nach DIN 51 130 rutschhemmend R9 zertifiziert.

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 6 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 17 N/25 mm

Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,5 %
------------------------------	---	-------------

Chemische Beständigkeit: Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.

Brennbarkeit: Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.

Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

ASLAN MP 326

VERARBEITUNG

Verklebung:

Der Druck auf der ASLAN DFP 46 sollte mind. 48 Stunden ausgetrocknet sein.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 11|2010

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204. 708-80 · **fax** +49 (0) 2204. 708-50 · **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com