PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 17-01971 L

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par :	**VERSEIDAG INDUTEX GMBH** **Industriestr.56** **PO BOX 10 23 13** **D-47723 KREFELD** **ALLEMAGNE**
MARQUE COMMERCIALE :	**Seemee ® mesh standard B3129**
DESCRIPTION SOMMAIRE :	**Grille polyester enduit sur les deux faces de PVC ignifugé dans la masse** **Masse surfacique nominale : 230 g/m²** **Epaisseur mesurée : environ 0.6 mm** **Coloris : blanc**
RAPPORT D'ESSAI :	**N° 17-01971** $_{E1\text{-}V1}$ **du 20 juillet 2017**
NATURE DES ESSAIS :	**Brûleur électrique** **Propagation de flamme**
CLASSEMENT :	**M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 20 juillet 2017

Direction Qualité Tests et Essais
Jean-Marc ORAISON

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-0101 PORTÉE COMMUNIQUÉE SUR DEMANDE

Ecully, le 20/07/2017

VERSEIDAG INDUTEX GMBH
MURATOVIC Dzevat
Industriestr.56
PO BOX 10 23 13
D-47723 KREFELD
ALLEMAGNE

Nos références : DL170621-015

RAPPORT D'ESSAI N° 17-01971 E1 - V1

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

OBJET DE LA DEMANDE

Réf. Client :

Commande client : ferme

Objet :

Date de demande : 21/06/2017

Echantillons reçus le : 28/06/2017

N° CE/CL :

N° CQ :

REFERENCE(S) ECHANTILLON(S)

17-01971-001 : Seemee ® mesh standard B3129

DETAILS DES RESULTATS

17-01971-001	Seemee ® mesh standard B3129

Batiment - Essai au brûleur électrique
NF P 92-503 (1995)

Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC

CONDITIONS OPERATOIRES

Conditionnement des échantillons avant essais : (23 ± 2)° C et (50 ± 5) % HR durant 7 jours minimum
Nombre d'échantillons testés : 4
Site de réalisation de l'essai : Ecully
Date de l'essai : 05/07/2017

RESULTATS

Eprouvette 1		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens chaine
	Instants d'inflammation (en s)	/
	Durées des inflammations (en s)	0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
	Chute de débris enflammées	Non
	Longueur détruite (en mm)	225
	Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
	Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non
Eprouvette 2		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens trame
	Instants d'inflammation (en s)	/
	Durées des inflammations (en s)	0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
	Chute de débris enflammées	Non
	Longueur détruite (en mm)	209
	Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
	Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non
Eprouvette 3		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens chaine
	Instants d'inflammation (en s)	/
	Durées des inflammations (en s)	0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
	Chute de débris enflammées	Non
	Longueur détruite (en mm)	210
	Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
	Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non
Eprouvette 4		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens trame
	Instants d'inflammation (en s)	/
	Durées des inflammations (en s)	0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
	Chute de débris enflammées	Non

Longueur détruite (en mm)	226
Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en mm)	/
Propagation de points d'ignitions sur plus de 25 cm	Non
Moyenne des longueurs détruites (en mm)	**218**
Moyenne des largeurs détruites entre 45 et 60 cm (en mm)	**/**
Percement par fusion sans inflammation ou avec inflammation < 5 s	**Oui**
Durée d'inflammation maximum (en s)	**0**
Chute de débris ou de gouttes enflammées	**Non**
Propagation de points d'ignitions > 25 cm	**Non**

DETAILS DES RESULTATS

17-01971-001	Seemee ® mesh standard B3129

Bâtiment - Réaction au feu - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme.
NF P 92-504 (1995)

Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC

CONDITIONS OPERATOIRES

Conditionnement des échantillons avant essais : (23 ± 2)° C et (50 ± 5) % HR durant 7 jours minimum
Nombre d'échantillons testés : 4
Site de réalisation de l'essai : Ecully
Date de l'essai : 05/07/2017

RESULTATS

Eprouvette 1		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens chaine
	Durées d'inflammation (en s)	0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
Eprouvette 2		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens trame
	Durées d'inflammation (en s)	0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
Eprouvette 3		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens chaine
	Durées d'inflammation (en s)	0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
Eprouvette 4		
	Echantillon testé	Blanc
	Sens testé	Sens trame
	Durées d'inflammation (en s)	0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
	Chute de gouttes non enflammées	Non
	Chute de gouttes enflammées	Non
	Durée d'inflammation maximum (en s)	**0**
	Chute de débris ou de gouttes enflammées	**Non**

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON ANNONCEE PAR LE CLIENT

17-01971-001	Seemee ® mesh standard B3129
Composition	Grille polyester enduit sur les deux faces de PVC ignifugé dans la masse / Polyestergrid coated with flame retardant PVC on both sides
Masse surfacique annoncée	230 G/M2
Masse surfacique mesurée	212 g/m2
Epaisseur mesurée	environ/around 0.6mm
Coloris	blanc/ white
Demandeur de l'essai	VERSEIDAG Indutex GmH Industriestrasse 56 - D-47803 KREFELD - ALLEMAGNE
Nom et adresse du producteur	VERSEIDAG Indutex GmH Industriestrasse 56 D-47803 KREFELD - ALLEMAGNE
Nom et adresse du distributeur	VERSEIDAG Indutex GmH Industriestrasse 56 D-47803 KREFELD - ALLEMAGNE

Jean Marc ORAISON
Service Qualité Tests et Essais

I.F.T.H. service clientèle
Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY CEDEX
FRANCE
SIRET 433 430 832 00017

Portée disponible sur : www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS
Accréditations N°. Ecully 1-0101 Saint-Priest-en-Jarez 1-5688

Nombre de pages : 5 Annexes : 0

Lors de la traduction en langue étrangère des rapports d'essais, rapports d'interprétations, commentaires, avis ou observations, seule la version en langue française fait foi.
« Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Les conformités ne sont données que pour les résultats associés à une spécification. Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH. »

* Fin du rapport *