

## dualcolor

## HF-44-W52

<b>Trägergewebe</b> base fabric	(DIN ISO 2076)	<b>100% Polyester</b>
<b>Garnfeinheit (K/S)</b> yarn (W/F)	(DIN EN ISO 2060)	<b>550/550 dtex</b>
<b>Fadendichte</b> threads	(DIN EN 1049-2)	<b>11/11 (K/S pro cm)</b> 28/28 (W/F per inch)
<b>Beschichtungsmaterial</b> coating material		<b>PVC</b>
<b>Flächengewicht</b> total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	<b>ca. 440 g/m<sup>2</sup></b> approx. 13 oz/yd <sup>2</sup>
<b>Reißfestigkeit</b> tensile strength	(DIN EN ISO 1421)	<b>1900/1700 N/5 cm</b> 427/382 lbs/2 inch
<b>Weiterreißfestigkeit (K/S)</b> tear resistance (K/S)	(DIN 53363)	<b>250/250 N</b> 56/56 lbs
<b>Schweißnahthaftung</b> welding adhesion	(IVK 3.13)	<b>45 N/5cm</b> 10 lbs/2 inch
<b>Dicke</b> thickness	(DIN EN ISO 2286-2)	<b>ca. 0,340 mm</b>
<b>Breite</b> width		<b>bis zu 500 cm</b> up to 197 inch

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYtex® steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYtex® stands for quality and an optimum functionality due to a high storage stability of 6 months in temperate zones.